


iQ OPTIMA technický list

KLASIFIKACE	NORMY	iQ Optima
Typ podlahové krytiny	EN ISO 10581 - Kompaktní	Homogenní podlahová krytina
Klasifikace	EN ISO 10874	Komerční: 34 Průmyslové: 43
Certifikace	EN 14041	Ano
PARAMETRY	NORMY	iQ Optima
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	2.0 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2 700 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10581 - Kompaktní	Typ I
Povrchová úprava		New iQ PUR
Balení	EN ISO 24341 Role	iQ Optima cca. 25 bm x 200 cm položka č. 3242 ___ 3 koncové číslice barvy
	EN ISO 24342 Čtverce (karton)	iQ Optima Essence cca. 25 bm x 200 cm položka č. 3077 ___ 3 koncové číslice barvy
		iQ Optima 61x 61 cm - 14 čtverců/karton = 5.21 m ² položka č. 3217 ___ 3 koncové číslice barvy
		iQ Optima Essence 61x 61 cm - 14 čtverců/karton = 5.21 m ² položka č. 3080 ___ 3 koncové číslice barvy
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	iQ Optima
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.40 % pro role ≤ 0.25 % pro čtverce
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	Bez poškození
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1 požadavek	≤ 0.10 mm
	Nejlepší naměřená hodnota	0.02 mm
Židle s pojízdomými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Vhodné
Čisté prostory	ASTM F51/00 ISO 14644-1	Třída A ISO třída 4
Dekontaminace	ISO 8690	Vynikající
Barevná stálost	EN ISO 105-B02, metoda 3a	≥ úroveň 7
Celkové VOC emise	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 - část C	Nepodporuje růst
Chemická odolnost	ISO 26987 (EN 423)	Excelentní
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	iQ Optima
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1 EN ISO 13501-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/m ² Třída B _s s1 Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	< 2 kV
Protiskluznot	DIN 51130 EN 13893	≥ 0,3 R9
Pevnost svaru	EN 684	Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50 mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50 mm
Teplný odpor	EN 12667	0.01 m ² K/W
Podlahové topení		Vhodné - max. 27°C



Logistické informace



Základní informace



Die Evropské Klasifikace ISO 10874 (EN 68)

HK



Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (10/16).

CUSTOMS TARIFF : 48205000000F

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách.

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. : +32 16 35 98 80 **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 **Spain:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 **Czech Republic:** Tarkett Polska- org. složka – Tel. +420-271 001 600 **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 **Slovakia:** Tarkett France SAS, org.zložka – Tel. +421 248 291 317 **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 98410 9310 / +55 11 95494 0069 **Mexico/Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310