


STANDARD PLUS technický list

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
Typ podlahové krytiny	EN ISO 10581	Homogenní vinylová podlaha	Homogenní vinylová podlaha
Obsah pojiva	EN ISO 10581	Typ II	Typ II
CE certifikace	EN 14041	Ano	Ano
Klasifikace	EN ISO 10874	Komerční: 34 Průmyslové: 43	Komerční: 32 Průmyslové: 41

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	NORMY	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
PUR		Ano	Ano
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm	1.5 mm
Celková hmotnost/m ²	EN ISO 23997	3300 g	2400 g
Balení	EN ISO 24341 Role	cca. 23 bm x 200 cm položka č. 21003 ___ 3 koncové číslice barvy	cca. 25 bm x 200 cm položka č. 21004 ___ 3 koncové číslice barvy
	EN ISO 24342 Čtverce (balení)	50 x 50 cm 24 čtverců / balení = 6.0 m ² položka č. 21006 ___ 3 koncové číslice barvy	-
	Čtverce (balení)	61 x 61 cm 14 čtverců / balení = 5.21 m ² položka č. 21005 ___ 3 koncové číslice barvy	-

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.40 % pro role ≤ 0.25 % pro čtverce	≤ 0.40 %
Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje	Třída B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje
Námořní certifikace	IMO FTPC Část 5 a 2 IMO Res. A653		-
Zbytkový otlak	ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hod.: 0.04 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hod.: 0.04 mm
Židle s pojzdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné	Vhodné
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Celkové VOC emise	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
Podlahové topení		Vhodné – max. 27°C	Vhodné – max. 27°C
Tepelný odpor	EN 12667	cca. 0.01 m ² K/W	cca. 0.01 m ² K/W
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ úroveň 6	≥ úroveň 6
Chemická odolnost	ISO 26987	Dobrá odolnost	Dobrá odolnost
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846: část C	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3
Pevnost svaru	EN 684	Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50mm	Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50mm
Počet barev		30 pro role - 10 pro čtverce	12

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování (12/16).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách.

V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Logistické informace



Povrchová úprava



Všeobecné informace



CE Evropské klasifikace ISO 10874



CE Evropské klasifikace ISO 10874



Standard Plus	NCS No.	Svař.šňůra No.	Standard Plus	NCS No.	Welding Rod No.	Standard Plus	NCS No.	Svař.šňůra No.	Standard Plus	NCS No.	Svař.šňůra No.	Standard Plus	NCS No.	Svař.šňůra No.
479	S 2010-Y40R	1287 160	492	S 3020-R90B	1291 210	498	S 3500-N	1287 027	913	S 2010-Y30R	1287 098	919	S 2005-R90B	1291 603
482	S 5005-Y50R	1287 373	493	S 4030-R90B	1287 281	499	S 5500-N	1287 394	914	S 3010-Y40R	1287 597	920	S 5030-R80B	1287 594
483	S 2010-Y20R	1287 039	494	S 2502-G	1294 701	500	S 8500-N	1287 314	915	S 5010-Y50R	1287 380	921	S 4030-G30Y	1287 559
484	S 2020-Y20R	1287 438	495	S 4000-N	1294 071	910	S 2005-Y50R	1292 319	916	S 1050-Y10R	1287 596	922	S 2040-G60Y	1287 592
485	S 2030-Y20R	1287 439	496	S 7005-Y20R	1287 333	911	S 3005-Y50R	1287 291	917	S 1070-Y20R	1287 595	923	S 3010-G10Y	1287 450
488	S 3060-Y80R	1287 441	497	S 1500-N	1287 338	912	S 1005-Y30R	1287 334	918	S 5020-R50B	1287 593	924	S 2000-N	1287 446

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tel. +370 37 262 220 **Czech Republic:** Tarkett, org. složka – Tel. +420-271 001 600 **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. zložka – Tel. +421 248 291 317 **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett, Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett, Inc. – Tel. +1 450 293 173 **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 **Mexico/Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310



www.professionals.tarkett.com