

OBCHODNÍ NÁZEV:	MASTER 40/200	
POUŽITÍ:	FOTBAL	
MATERIÁL:	VLAS:	PE monofilament (napřímený)
	PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100 % PP
	ZÁTĚR:	SBR Latex
DĚLENÍ:	3/4"	
BARVA:	dvoubarevná zelená	

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu	[dtex]	14.000/6	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	370	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m ²]	1.313	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	20	± 10 %
Počet vpichů/m ²	[-/m ²]	10.499	± 10 %
Počet konců/m ²	[-/m ²]	125.988	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	40	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m ²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m ²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m ²]	2.523	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

POZNAMKY:

Certifikáty výrobku: DIN EN 15330-1; RAL GZ 944/1; RAL GZ 944/3; Handbook for Football Turf; EN 15330-1; NF P90-112; Dutch Sportfloor List; Nordic Test Certificate

Doporučený vsyp:

- Výška zásypu v závislosti na typu tlumící podložky a zásypu:
 - křemičitý písek 0,3 – 1,2 mm -> 12 mm (± 20 kg/m²)
 - granulát 0,5 – 3,1 mm -> 16 mm (± 7,5 kg/m²)
- V případě certifikace hřiště je doporučený vsyp specifikován v laboratorním test reportu.

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávniku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAggrass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.